

# PERLACEO ПЕРЛАЧЕО

ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  
Серия 384

## ОПИСАНИЕ

PERLACEO - настенное декоративное покрытие для внутренних работ на основе модифицированных силоксановых полимеров и перламутровых добавок, позволяющих добиться особенных, утонченных хроматических эффектов, подчеркиваемых отражаемым светом. Наносится на поверхности, предварительно окрашенные грунтовочной краской DECORFOND 3880019.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на поверхности, предварительно окрашенные DECORFOND 3880019:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: сополимеры силоксановые модифицированные.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:  $1,10 \pm 0,05$  кг/л.
- Вязкость UNI 8902:  $44000 \pm 3200$  cps при 30°C. (по вязкозаметру Brookfield).
- Растворитель: вода
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): поверхностное через 1 час, для повторного нанесения через 6 часов.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью

TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать грунтовку на растворителе ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести 2 слоя DECORFOND 3880019, как указано в техническом описании.
- После полного высыхания основания, через минимум 6 часов, нанести PERLACEO.

Бетонные поверхности:

- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие
- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности, должны быть тщательно обработаны раствором против ржавчины BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить отсутствующие части с помощью выравнивания цементным раствором BETOXAN 400 или BETOXAN 300 безусадочный, тиксотропный, усиливающий раствор 9490140/130; провести финишное выравнивание BETOXAN 200 Раствор безусадочный, защищающий от проникновения углекислого газа 9490120.
- Убедиться, что поверхность просушена и нанесите один слой IDROFIS 4700006 акриловой грунтовки для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO 8840001. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать грунтовку на растворителе ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Нанести 2 слоя DECORFOND 3880019, как указано в техническом описании.
- После полного высыхания основания, через минимум 6 часов, нанести PERLACEO.

\*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

# PERLACEO ПЕРЛАЧЕО

ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  
Серия 384

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- На внешние поверхности PERLACEO должна быть нанесена на NEPTUNUS серии 380, или NEPTUNUS RIEMPIATIVO серии 382.

- На поверхности внутри помещения VELATURE должна быть нанесена на DECORFOND 3880019.

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте нанесения при наличии на поверхности конденсата и под прямыми лучами солнца.

- После нанесения поверхность внешних работ должна быть защищена от дождя и влажности до полного просушивания материала (при +20°C) около 48 часов.

- Инструменты: кисть, губка, тампон, инструмент с кусочками кожи.

- Разведение: водой от 70 до 100%.

Декорирование: равномерно нанести PERLACEO кистью на поверхность, и, не позволяя ему подсохнуть, выполнить финишную обработку:

. кистью: наносить разнонаправлено, для получения расплывчатого волнообразного эффекта.

. губкой или тампоном: наносить легкими отпечатывающими движениями, слегка пропитывая губку или тампон.

. инструмент с кусочками кожи: для получения состаренного эффекта, двигать инструмент со смещением, промокая и убирая с поверхности излишки материала.

- Материал должен быть полностью нанесен, прежде чем он начинает подсыхать; на широкой поверхности избегайте стыков; работайте всегда по мокрому краю, используя для этого достаточное количество рабочих на больших поверхностях.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: ориентировочно 15-20 м.кв./л на слой, в зависимости от типа поверхности и способа нанесения, при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

## КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла. Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала,

то не делать явной границы перехода оттенков. Использовать для перехода проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория: L: Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) PERLACEO содержит максимум: 100 г/л летучих органических составляющих.

Вреден для организмов, обитающих в воде; может оказывать долгосрочное негативное влияние на водоемы / Хранить вдали от детей / Не выбрасывать остатки в канализацию / При работе использовать спецодежду и перчатки / При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала.

Этикетка по опасности согласно директиве 67/548/СЕЕ и 1999/45/СЕ и последующих изменений и дополнений.

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное силиконовое покрытие с состаренным эффектом.

Наносится на предварительно подготовленные поверхности, декоративное покрытие стен на основе силиконовых полимеров в водной дисперсии PERLACEO серия 383, предварительно колерованное, для получения состаренных хроматических эффектов.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul nostro miglior know-how e sui risultati delle nostre prove di laboratorio. Non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione tecnica, rivolgetevi al personale Colorificio San Marco al numero 800853048.*