

ANTICA CALCE PLUS АНТИКА КАЛЬЧЕ ПЛЮС

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ СОСТАРЕННОЙ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 396

ОПИСАНИЕ

ANTICA CALCE PLUS настенное покрытие для внутренних работ, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта состаренной, матовой с глянцевыми переходами штукатурки. Материал обладает высокой пластичностью, прекрасно гляncуется, позволяет создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углубленных частей и глянец выступающей поверхности.

Нанесенное на поверхность покрытие создает слой значительной толщины, обладающий высокой паропроницаемостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Известь воздушная
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, $Sd=0,10$ при толщине 0,6 мм.
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): на касание 3 часа, нанесение последующих слоёв через 12 часов .

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки и гипсокартона:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена в течении минимум 28 дней.
- Проверить состояние поверхности, она должна быть плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени

СОМБАТ 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором СОМБАТ 333 код 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.
 - Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
 - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
 - Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
 - Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с ВЕТОМАРК 9450150 или с RASAMIX 9440160 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.
 - Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе.
 - В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микроизированную грунтовку без растворителей АТОМО 8840001.
 - На плотные плохо впитывающие поверхности возможно нанести один слой грунтовочной краски с кварцевым наполнителем MARCOTERM PRIMER код 4740019 для улучшения сцепления первого слоя ANTICA CALCE PLUS.
 - Убедившись, что поверхность хорошо просохла, переходите к нанесению ANTICA CALCE PLUS согласно инструкции по нанесению.
- *(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как, на просушивание и насыщения углекислым газом ANTICA CALCE PLUS, как всех известковых материалов, сильное влияние оказывает температура и влажность, советуем наносить при температуре от +10 до +35C с влажностью окружающей среды менее 75%
- Если нет необходимости укреплять основу с применением грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесением материала, чтобы не происходило излишнего поглощения воды, содержащийся в связующих веществах материала, и его последующее отслоение от основы.
- Инструменты: кисть, кельма из нержавеющей стали.
- Количество слоёв: 2 слоя.

Техническое описание

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

ANTICA CALCE PLUS АНТИКА КАЛЬЧЕ ПЛЮС

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ СОСТАРЕННОЙ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 396

- Разведение: готов к использованию или на 10% водой максимум.

ANTICA CALCE PLUS, являясь материалом на минеральной основе, за время хранения может твердеть, терять свою вязкость, для восстановления первоначальной вязкости достаточно его перемешать механическим миксером.

Порядок нанесения:

- Нанести первый слой материала кельмой или кисть перекрестными движениями, создавая заданный рельефный рисунок.

- Через 12 часов нанести кельмой из нержавеющей стали второй слой материала, покрывая поверхность тонким слоем ANTICA CALCE PLUS, плотно с силой снимая излишки и полирую выступающие рельефные части, прежде чем материал начнет подсыхать. Для избежания образования стыков на поверхности, всегда наносить материал по мокрому краю от угла до угла.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 0,4 – 0,6 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитываемостью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcomie, и с красителями COLORADO серии 548, устойчивыми к щелочам.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)

ANTICA CALCE PLUS содержит максимум: 30 гр./л. летучих органических составляющих.

Раздражает кожу; риск серьезного повреждения глаз; избегать контакта с глазами; в случае контакта с глазами

немедленно промыть достаточным количеством воды и проконсультироваться у врача; использовать перчатки и защищать глаза/лицо; при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала;

Этикетка по опасности согласно директиве 67/548/CEE и 1999/45/CE и последующих изменений и дополнений.

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом состаренной штукатурки.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, настенное декоративное минеральное покрытие ANTICA CALCE PLUS серия 396 на основе воздушной извести, минимально в 2 слоя, с соответствующим расходом.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che la rappresentata informazione è basata sul nostro miglior know-how e sui test tecnico-qualificativi. Non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del prodotto in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048

Техническое описание

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA