

# TAMSTUCCO TAMSTUKKO

## ПАСТООБРАЗНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 9400006

### ОПИСАНИЕ

TAMSTUCCO мелко рельефная штукатурка на водной основе, пастообразная для внутренних работ, используется для создания декоративной поверхности гладкой «с выщерблинами», с последующим декорированием ABC RIFLESSI, CADORO, CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO. Материал может быть использован по деревянной поверхности, для заполнения впадин значительной толщины и выравнивания поверхности. TAMSTUCCO легко шлифовать, она имеет хорошее сцепление с поверхностью.

### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
  - Бетонные поверхности.
  - Поверхности из гипса и гипсокартона.
  - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
  - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
  - Поверхности из дерева и древесных плит.
- Не наносить на не просушенные поверхности. TAMSTUCCO материал основы и должен всегда перекрываться финишными покрытиями.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: виниловые сополимеры в водной эмульсии.
  - Растворитель: вода.
  - Плотность материала UNI EN ISO 2811-1:1,9±0,1 кг/л
  - Вязкость материала: белая паста высокой вязкости.
  - Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): шлифовка через 1 час, нанесение последующих слоёв через 6 часов.
- Возможность окраски любой краской или эмалью производства SAN MARCO, предварительно используя грунтовку.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипса и гипсокартона:  
- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. Время окончательного затвердевания штукатурки 28 дней. При необходимости нанести на не плотную поверхность специальные укрепляющие материалы.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски.
  - Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы, смывая их достаточным количеством воды или при помощи гидро очищающей машины.
  - Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
  - Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
  - Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- \*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

- Нанесение на поверхность из дерева и древесных плит.
- Отшлифуйте легкими движениями удалив не прилегающее волокна дерева.
  - Удалите слои старой отслоившейся краски и шершавых лакированных покрытий.
  - Очистите от возможных остатков смол применяя Diluente nitro (Нитро растворитель) 5170076.
  - Заштукатурьте дефекты с помощью TAMSTUCCO.
  - Отшлифуйте поверхность и удалите пыль.
  - Перед нанесением на древесину богатую танинами, такую как каштан, во избежания появления темных пятен, обработать специальным раствором.
  - Перед дальнейшим нанесением, прогрунтуйте поверхность соответствующей грунтовкой.

### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия помещения и поверхности:  
Температура помещения: мин.+8°C / мак. +35°C  
Влажность помещения: <75%  
Температура поверхности: мин.+5°C / мак. +35°C  
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кельма или шпатель из нержавеющей стали.
  - Разведение: готов к использованию.
  - Количество слоёв: материал наносится в 2 слоя (1 слой для подготовки основания + 1 для финишной отделки).

# TAMSTUCCO TAMSTUKKO

## ПАСТООБРАЗНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Серия 9400006

- Нанести тонким слоем TAMSTUCCO при помощи кельмы, равномерно распределяя его по поверхности, для получения гладкой и однородной поверхности.
- Ожидаем 6 часов между нанесением и последующим слоем и шлифуем поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги.
- Наносим с помощью кельмы из нержавеющей стали 2-й слой с пропусками, беря на центр кельмы TAMSTUCCO маленькими частями, при помощи шпателя. Далее придавить кельму к поверхности, с силой круговыми движениями затереть, оставляя небольшие пропуски или «выщербины».
- Через 6 часов отшлифовать поверхность, используя мелкую наждачную бумагу, для получения гладкой, без царапин, плоскости с выемками.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе, разбавляя её в соответствии с инструкцией по применению.
- После высыхания через 4 часа нанести при помощи шпателя, кельмы из нержавеющей стали или губки выбранную финишную отделку ABC RIFLESSI, CADORO, CADORO VELVET, VELATURE, PERLACEO, с силой равномерно распределяя материал по всей поверхности.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: варьируется в зависимости от типа поверхности. Реализовывая толщину в 500-600 микрон - расход 1 кг/м.кв. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

### КОЛЕРОВКА

Материал возможно колеровать по системе Tintometrico Marcromie, только в светлые цвета. При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

### ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять

материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставив до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении. В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная пастообразная штукатурка на водной основе для интерьера. Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, пастообразная штукатурка на водной основе для интерьера TAMSTUCCO 9400006, на основе виниловых сополимеров в водной эмульсии, в количестве слоев зависящем от впитывающей способности поверхности и декоративного эффекта.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che la rappresentata informazione è fondata sul miglior nostro sapere e su prove tecniche sperimentali. Non è possibile assumersi responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код НДС 00229240270 - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

