

# GRASSELLO DI CALCE ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ

## КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

### Серия 946

#### ОПИСАНИЕ

GRASSELLO DI CALCE настенное покрытие для внутренних работ, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта «классическая роспись в стиле античных эпох». Мягкость и пластичность материала предоставляет возможность создавать поверхности подобные мрамору, полированному до зеркального блеска с характерными глянцевыми переливами и хроматическими эффектами, зависящими от техники нанесения.

ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ применяется для декорации внутри зданий с архитектурно заданными античными и классическими особенностями.

Материал создает на поверхности слой значительной толщины, обладающий высокой паропроницаемостью.

#### ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
  - Поверхности из гипсокартона.
  - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
    - Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
- Не наносить на не просохшие поверхности.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Известь воздушная
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1: 1,5±0,05 кг/л
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, V=370 гр/м.кв. за 24 ч., Sd=0,10 при толщине 0,6 мм (приведенные данные для белого цвета)
- Соотношение минеральных связующих по отношению к всем связующим: 80±2 белая база.
  - Соотношение минеральных связующих по отношению к всем связующим: 30±2 нейтральная база.
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): на касание 3 часа, нанесение последующих слоёв через 12 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя).

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки и гипсокартона:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с BETOMARC 9450150 или с RASAMIX 9440160 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать грунтовку на растворителе ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите GRASSELLO DI CALCE согласно инструкции по нанесению.
- На плотные, плохо впитывающие поверхности возможно нанесение одного слоя грунтовочной краски MARCOTHERM PRIMER 4740019, для улучшенного сцепления первого слоя GRASSELLO DI CALCE.  
\*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

#### ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как, на просушивание и насыщения углекислым газом GRASSELLO DI CALCE, как всех известковых материалов, сильное влияние оказывает температура и влажность, советуем наносить при температуре от +10 до +35C с влажностью окружающей среды менее 75%
- Если нет необходимости укреплять основу с применением грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесением материала, чтобы не происходило

# GRASSELLO DI CALCE    ГРАССЕЛЛО ДИ КАЛЬЧЕ

## КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

### Серия 946

излишнего поглощения воды, содержащийся в связующих веществах материала, и его последующее отслоение от основы.

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.
  - Количество слоёв: материал наносится минимально в 2 слоя для подготовки основания.
  - Разведение: готов к использованию.
- GRASSELLO DI CALCE, являясь материалом на минеральной основе, за время хранения может твердеть, терять свою вязкость, для восстановления первоначальной вязкости достаточно его перемешать механическим миксером, с возможным добавлением воды максимум до 1%.

Порядок нанесения:

- Нанести первый слой материала равномерно распределяя и выровнявая его на поверхности.
- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем чтобы получить однородную толщину.
- Через 12 часов обработать поверхность наждачной бумагой для устранения неровностей, убрать пыль и нанести материал небольшими количествами, мокрым по мокрому, покрывая поверхность и плотно с силой полирую её (кельмой из нержавеющей стали), прежде чем материал начнет подсыхать. Для избежания образования стыков на поверхности, всегда наносить материал по мокрому краю от угла до угла.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 1,0-1,2 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитываемостью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

### КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах белой и нейтральной. Нейтральная база применяется только после её колеровки на тинтометре и может быть использована для воспроизведения ярких и насыщенных тонов из специальной карты цветов.

Материал колеруется по системе Tintometrico Macromie, и с красителями COLORADO серии 548, устойчивыми к щелочам.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

### ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)

GRASSELLO DI CALCE содержит максимум: 30 гр./л. летучих органических составляющих.

Раздражает кожу; риск серьезного повреждения глаз; избегать контакта с глазами; в случае контакта с глазами немедленно промыть достаточным количеством воды и проконсультироваться у врача; использовать перчатки и защищать глаза/лицо; при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала;

Этикетка по опасности согласно директиве 67/548/CEE и 1999/45/CE и последующих изменений и дополнений.

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остаток материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Классическая роспись в стиле античных эпох.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, настенное декоративное минеральное покрытие GRASSELLO DI CALCE серия 946 на основе воздушной извести, минимально в 2 слоя, имеет характеристики паропроницаемости UNI EN ISO 7783-2: высокая.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione rappresentata è basata sul miglior nostro know-how e sui test di laboratorio. Non è possibile assumersi responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del prodotto in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: +39 041 4569322*