

ROXIDAN FONDO

ШТУКАТУРНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФИНИШНЫМ МАТЕРИАЛОМ ROXIDAN.

код 3920019

ОПИСАНИЕ

ROXIDAN FONDO – это штукатурная основа, специально разработанная для создания рельефного рисунка на стенах в помещениях с декорированием финишным материалом ROXIDAN.

Будучи легкой в использовании, позволяет реализовывать разнообразные эстетические решения в зависимости от используемой техники применения.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на водной основе;
 - поверхности из бетона;
 - поверхности из гипса и гипсокартона;
 - поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.;
 - поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной фанеры, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 кг/л
- Вязкость: пастообразная консистенция
- Высыхание (при 25°C и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 4 часа, для нанесения финишного декоративного покрытия ROXIDAN 8 часов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

- Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:
- Следует убедиться в том, что основа хорошо высохла и затвердела. При необходимости перештукатурить основу заново или укрепить её специальными материалами.
 - При наличии плесени обработать поверхность средством против плесени COMBAT 222 код 4810222 или восстанавливающим средством COMBAT 333 код 4810333.
 - При помощи щетки или промыванием устранить возможный налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить поднявшиеся слои известковой краски или темперы при их наличии.
 - При помощи щетки удалить пыль, грязь и т.п.
 - Выровнять неровности основы: зашпатлевать дырки, трещины, растрескивания и впадины материалом TAMSTUCCO 9400006/9410110 или STUCCOFACILE 9560019. Заделать растрескавшиеся места соответствующей герметизирующей мастикой.
 - Отшлифовать шпатлевку и заделанные места наждачной бумагой; удалить пыль.
 - Выровнять возможные явные неровности при помощи средств RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.

- Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO 8840001.

- Нанести штукатурную основу ROXIDAN FONDO так, как это описано в инструкциях по её нанесению.

- Не ранее, чем через 8 часов нанести финишное декоративное покрытие ROXIDAN.

*(Разведения грунтовок и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Поверхности из цельного дерева и многослойной фанеры:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости все окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Заштукатурить неровности пастообразной штукатуркой TAMSTUCCO 9400006 или WALL STUCCO 9100019.
- Нанести штукатурную основу ROXIDAN FONDO так, как это описано в инструкциях по её нанесению.
- Осторожно работать с древесиной, богатой таннином, такой как, например, каштан, т.к. возможно образование темных пятен.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C / макс. +35°C Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности нанесения: мин. +5°C / макс. +35°C Влажность поверхности нанесения: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, стальной шпатель, кисть-тампон, кельма с зубчиками, щетка-гребенка.
- Кол-во слоев: 2
- Разведение: готово к использованию.
- Способ нанесения:
Первый слой: нанести ROXIDAN FONDO равномерным слоем кельмой из нержавеющей стали. Подождите, по крайней мере, 4 часа перед нанесением второго слоя.
Второй слой: нанести ROXIDAN FONDO неравномерным слоем кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранного инструмента (кельма из нержавеющей стали, стальной шпатель, кисть-тампон, кельма с зубчиками, щетка-гребенка) создать требуемый эффект. Подождать несколько минут и пригладить с усилием кельмой из нержавеющей стали. Для финишной обработки поверхности нанести декоративное покрытие ROXIDAN.
- Чистка инструментов: промываются водой сразу по окончании работы.
- Примерный расход: 0,8-1 кг/м.кв. при нанесении в 2 слоя на гладкие основы со средней впитываемостью. Рекомендуется определять расход путем выполнения предварительной пробы на конкретной основе.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 –Код в бюро НДС 00229240270 - info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

ROXIDAN FONDO

штукатурная основа ПОД СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ROXIDAN

код 3920019

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается с помощью тинтометрической системы Macromie.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)
Кат. A/I: декоративная штукатурка (на водной основе): 200 г/л (2010)
ROXIDAN FONDO Макс. содержание: 200 г/л ЛОС (летучих органических составляющих)

Материал не требует информационных этикеток предупреждающего характера согласно действующим нормативам. При использовании материала соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву. Для получения дополнительной информации обращаться к Листу безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Для внутренних работ. Нанести на подготовленную оштукатуренную поверхность 2 слоя ROXIDAN FONDO на основе акрилового сополимера в водной дисперсии для последующего нанесения финишного декоративного покрытия ROXIDAN.
Доставка и применение материала на месте евро за м.кв.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro know-how e sui risultati delle prove tecniche. Non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica sui dati, rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код в бюро НДС 00229240270 - info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA